


PRECONTRAIT

501

501-790




POINTS FORTS / MAJOR ADVANTAGES

- > Technique Précontraint® Serge Ferrari® :
 - Stabilité dimensionnelle exceptionnelle
 - Durabilité supérieure
 - Excellente soudabilité
 - > **Finition mate : Surface vernie anti-salissure**
 - > **Ignifugation haute performance (M1/B1) pour applications intérieures**
 - > **Euroclasse : B-s1,d0 avec lame d'air de 40 mm minimum selon norme EN 13501-1**
 - > **Accessoire : Silcord**
- > *Serge Ferrari® Précontraint® Technology:*
 - *Exceptional dimensional stability*
 - *High durability*
 - *Excellent weldability*
 - > **Matt finish: Anti dirt varnish**
 - > **High-performance (M1/B1) flame retardancy for interior applications**
 - > **Euroclass: B-s1,d0 with a 40 mm minimum thick air gap in accordance with EN 13501-1 standard**
 - > **Accessory: Silcord**

COLORIS ET REFERENCES COLOURS AND REFERENCES

	Ref. 501-790 (uniquement en laize 270 cm) (Only in 270 cm roll-widths)
	Ref. 501-8861**
	Ref. 501-8390
	Ref. 501-8450

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS

	Précontraint 501	Normes / Standards
Fil / Yarn	1100 dtex	TERSUISSE 
Poids / Weight	530 g/m ²	EN ISO 2286-2
Largeur / Width	180 cm (sauf blanc en 270 cm / except white in 270 cm)	
Résistance rupture (chaîne/trame) / Tensile strength (warp/weft)	200/250 daN/5 cm	EN ISO 1421
Résistance déchirure (chaîne/trame) / Tear strength (warp/weft)	20/16 daN	DIN 53.363
Adhérence / Adhesion	8/8 daN	EN ISO 2411
Finition / Finish	Vernis biface / Varnish both sides	
Réaction au feu / Flame retardancy	M1/NFP 92-507 • B1/DIN 4102-1 CLASSE 1/UNI 9177 • M1/UNE 23.727-90 TEST 1 & TEST 2/NFPA 701	
Euroclasse / Euroclass	B-s2,do/EN 13501-1	
Températures extrêmes d'utilisation / Handling temperature range	-30°C/+70°C	
Système de management de la qualité / Management system for quality		ISO 9001



Les caractéristiques techniques mentionnées sont des valeurs moyennes données à titre indicatif et susceptibles de modifications. *Nos conditionnements sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer en fonction de nos contraintes de fabrication.

The technical characteristics shown here are average values, given for information only and may be modified. *Our packaging data are given for information only and may vary as a function of manufacturing conditions.

**Disponibilité de stock : nous consulter.

**Stock availability: please ask us.